

**Anschrift:**

Holz Reinlein GmbH & Co. KG  
Schlüsselfelder Str. 31  
D-96160 Geiselwind

**Kontakt:**

Telefon +49 9556 9229 - 0  
Telefax +49 9556 9229 - 29  
E-Mail info@reinlein.de  
Internet [www.reinlein.de](http://www.reinlein.de)



## Produktblatt – Drei-Franken Mosaikparkett, 8 mm

Hersteller: Reinlein, Geiselwind

<b>Fertigungsnorm:</b>	analog EN 13488		
<b>Holzarten:</b>	Ahorn europäisch Black Cherry Buche gedämpft Kirsch eur. ungedämpft Roteiche	Ahorn kanad. Brauneiche Eiche Nussbaum amerik.	Akazie gedämpft Buche ungedämpft Esche Räuchereiche*
	andere Holzarten auf Anfrage		
<b>Sortierung:</b>	Natur/Select	harmonisches Sortierbild, ohne große Farbdifferenzen und nahezu astfrei	
	Naturell:	etwas lebhafter als Natur/Select mit größeren Farb- und Strukturschwankungen	
	Gestreift:	mit Farbunterschieden und Splintholzanteil (bei Eiche)	
	Rustikal:	lebhaftes, markantes Sortierbild mit Farb- und Strukturunterschieden sowie fest verwachsenen Äste	
	<b>Holzart Eiche:</b>	siehe detaillierte Sortierungsbeschreibung auf Seite 3	
<b>Dicke:</b>	8 mm Massivholz		
<b>Lamellengröße</b> (Länge x Breite)	160 x 22,86 mm		
<b>Profilierung:</b>	glattkant (ohne seitliche Profilierung)		
<b>Verlegeeinheit:</b>	zu Tafeln zusammengesetzt und rückseitig netzverklebt, Plattengröße je nach Muster, bei 16er Karo z.B. 640 x 320 mm		
<b>Verlegemuster:</b>	16er Karo; Parallel; Englischer Verband 1-fach, 2-fach oder 3-fach; 1/3-Verband Fischgrät 2-fach oder 3-fach; Leitmuster; Kassettenmuster; Fränkischer Verband; Burgunder Verband		
<b>Verpackung:</b>	in Schrumpffolie verschweißt		
<b>Paketinhalt:</b>	20 Platten je Pack		

**Anschrift:**

Holz Reinlein GmbH & Co. KG  
Schlüsselfelder Str. 31  
D-96160 Geiselwind

**Kontakt:**

Telefon +49 9556 9229 - 0  
Telefax +49 9556 9229 - 29  
E-Mail info@reinlein.de  
Internet [www.reinlein.de](http://www.reinlein.de)



<b>Gewicht:</b>	ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup> bei Eiche; je nach Holzart von 4 – 7 kg/m <sup>2</sup>
<b>rel. Holzfeuchte bei Anlieferung:</b>	9 +/- 2% (analog EN 13488)
<b>Baustoffklasse nach EN 13501-1</b> - für den Transport:	<b>Eiche und Buche: E<sub>fl</sub>-s1</b> ; alle anderen Holzarten: F <sub>fl</sub> -s1
- nach dem Einbau:	<b>Eiche und Buche: C<sub>fl</sub>-s1 (B1)</b> ; alle anderen Holzarten: D <sub>fl</sub> -s1 (B2) nach fester Verklebung und Oberflächenbehandlung <u>Voraussetzungen:</u> - Feste Verklebung auf Untergrund mindestens Klasse A2-s1, d0 - Zur Oberflächenbeschichtung dürfen verwendet werden: Acryl, Polyurethan und Seife (50 bis 100 g/m <sup>2</sup> ) oder Öl (20 bis 60 g/m <sup>2</sup> )
<b>Formaldehydklasse:</b>	E1
<b>Fußbodenheizung:</b>	Holzart Eiche geeignet, bei allen anderen Holzarten bitte Rücksprache! (Merkblatt „Parkett auf Fußbodenheizung“ beachten!)
<b>Wärmedurchlasswiderstand:</b>	ca. 0,038 K/W
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	Dieses Produkt entspricht der harmonisierten Norm EN 14342 und ist dadurch CE-zertifiziert. (siehe unser Datenblatt „CE-Kennzeichnung“)
<b>Verlegung:</b>	Vollflächige Verklebung auf dafür geeigneten, festen, trockenen und ebenen Unterboden, entsprechend den Vorschriften der DIN 18356 für Parkettarbeiten mit Parkettklebstoff nach EN 14293.
<b>Oberfläche:</b>	unbehandelt Bauseitig individuelle, der Nutzung und Beanspruchung angepasste Oberflächenbehandlung durch schleifen, kitten und lackieren oder ölen.
<b>Holzherkunft:</b>	Wir verarbeiten hauptsächlich Holz aus den Regionen Steigerwald und Spessart, sowie dem gesamten süddeutschen Raum.

# Holz Reinlein – Drei-Franken Mosaikparkett

Sortierung nach der freien Klasse, EN 13488:2002 (D) Anhang C

## Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Oberseite des Elementes				
Merkmale	Klasse			
	Natur/Select (Ruhig) (Sortierung ○ und besser)	Naturell (Lebhaft)	Gestreift (Streifig) (Sortierung Δ und besser)	Rustikal (Charakter) (Sortierung □ und besser)
<b>Gesunder Splint</b>	Unzulässig	Geringer Splintanteil zulässig	Zulässig	Geringer Splintanteil zulässig
<b>Äste</b> gesund, farbgleich und fest verwachsen  Schwarze Äste	Vereinzelt zulässig, wenn: - Durchmesser ≤ 2 mm  - Unzulässig	Zulässig, wenn: - Durchmesser ≤ 3 mm  - Vereinzelt auftretend, Durchmesser ≤ 2 mm	Vereinzelt zulässig, wenn: - Durchmesser ≤ 2 mm  - Unzulässig	Äste ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.
<b>Seichte Risse</b>	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
<b>Rindeneinwuchs</b>	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
<b>Blitzrisse</b>	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
<b>Fasernerneigung</b>	Uneingeschränkt Zulässig	Uneingeschränkt Zulässig	Uneingeschränkt Zulässig	Uneingeschränkt Zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	Geringfügige Unterschiede zulässig	Kräftigere Strukturen und Farbunterschiede zulässig	Zulässig, kein Braunkern	Zulässig, vereinzelt Braunkern
<b>Schädlingsbefall</b>	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig Bläue: Unzulässig Schwarze Fraßgänge: Unzulässig Vereinzelte Insektenlöcher: zulässig.
Nicht sichtbare Teile (Rückseite)				
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.				

Wir verarbeiten hauptsächlich Holz aus den Regionen Steigerwald und Spessart, sowie dem gesamten süddeutschen Raum.