

Sortierungsbeschreibung – Drei Franken Mosaikparkett

Sortierung nach der freien Klasse, EN 13488:2002 (D) Anhang C

Holzart: Eiche (*Quercus* spp.)

Oberseite des Elementes				
Merkmale	Klasse			
	Natur/Select (Ruhig) (Sortierung ○ und besser)	Naturell (Lebhaft)	Gestreift (Streifig) (Sortierung Δ und besser)	Rustikal (Charakter) (Sortierung □ und besser)
Gesunder Splint	Unzulässig	Geringer Splintanteil zulässig	Zulässig	Geringer Splintanteil zulässig
Äste gesund, farbgleich und fest verwachsen Schwarze Äste	Vereinzelt zulässig, wenn: - Durchmesser ≤ 2 mm - Unzulässig	Zulässig, wenn: - Durchmesser ≤ 3 mm - Vereinzelt auftretend, Durchmesser ≤ 2 mm	Vereinzelt zulässig, wenn: - Durchmesser ≤ 2 mm - Unzulässig	Äste ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.
Seichte Risse	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Rindeneinwuchs	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Blitzrisse	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
Faserneigung	Uneingeschränkt Zulässig	Uneingeschränkt Zulässig	Uneingeschränkt Zulässig	Uneingeschränkt Zulässig
Farbunterschiede	Geringfügige Unterschiede zulässig	Kräftigere Strukturen und Farbunterschiede zulässig	Zulässig, kein Braunkern	Zulässig, vereinzelt Braunkern
Schädlingsbefall	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig Bläue: Unzulässig Schwarze Fraßgänge: Unzulässig Vereinzelte Insektenlöcher: zulässig.
Nicht sichtbare Teile (Rückseite)				
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.				

Wir verarbeiten hauptsächlich Holz aus den Regionen Steigerwald und Spessart, sowie dem gesamten süddeutschen Raum.