

Sortierungsbeschreibung – Drei-Franken Stabparkett

Sortierung nach der freien Klasse, EN 13226:2002 (D) Anhang B

Holzart: Eiche (*Quercus* spp.)

Sichtbare Teile (Oberseite des Stabes)					
Merkmale	Klasse				
	Select (Elegant)	Natur/Select (Ruhig) (Sortier. ○ und besser)	Naturell (Lebhaft)	Gestreift (Streifig) (Sortier. Δ und besser)	Rustikal (Charakter) / Objekt (Sortierung □ und besser)
Gesunder Splint	Unzulässig	Unzulässig	Geringer Splintanteil zulässig	Zulässig	Geringer Splintanteil zulässig
Äste Gesund, farbgleich und fest verwachsen Fauläste/Schwarze Äste	Im Prinzip astfrei sortiert Unzulässig	Vereinzelt zulässig, wenn: - Durchmesser ≤ 2 mm - Durchmesser ≤ 1 mm	Zulässig, wenn - Durchmesser ≤ 10 mm. - Durchmesser ≤ 5 mm*	Vereinzelt zulässig, wenn - Durchmesser ≤ 10 mm - Durchmesser ≤ 5 mm*	Äste ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.*
Seichte Risse	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Zulässig
Rindeneinwuchs	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Zulässig
Blitzrisse	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Zulässig
Faserneigung	Rift, Halbrift	Uneingeschränkt zulässig	Uneingeschränkt zulässig	Uneingeschränkt zulässig	Uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	Geringfügige Unterschiede zulässig	Geringfügige Unterschiede zulässig	Kräftigere Strukturen und Farbunterschiede zulässig	Zulässig, kein Braunkern	Sort. Rustikal: Zulässig, vereinzelt Braunkern Sort. Objekt: streifige, fleckige Farbunterschiede zulässig
Markstrahl	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Schädlingsbefall	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Zulässig Bläue: Unzulässig Schwarze Fraßgänge: Unzulässig Vereinz. Insektenlöcher: Zuläss.
*Risse und Astlöcher werden werkseitig gekittet					
Nicht sichtbare Teile (Rückseite)					
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Holzfußbodens nicht beeinträchtigen. Unabhängig von den für die Oberseite geltenden Einschränkungen ist gesunder Splint von der Rückseite bis zur Oberseite der Feder zulässig.					

Wir verarbeiten hauptsächlich Holz aus den Regionen Steigerwald und Spessart, sowie dem gesamten süddeutschen Raum.