

Anschrift:
Holz Reinlein GmbH & Co. KG
Schlüsselfelder Str. 31
D-96160 Geiselwind

Kontakt:
Telefon +49 9556 9229 - 0
Telefax +49 9556 9229 - 29
E-Mail info@reinlein.de
Internet www.reinlein.de

Produktdatenblatt – Drei-Franken Stabparkett, 16 mm

Hersteller: Holz Reinlein, D-96160 Geiselwind

Fertigungsnorm: EN 13.226

Holzarten:

| Holzart | lieferbar in den Sortierungen* | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| | Elegant (Select) | Ruhig (Natur) | Lebhaft (Naturell) | Streifig (Gestreift) | Charakter (Rustikal) | Objekt |
| Ahorn europäisch | - | X | - | - | X | - |
| Ahorn kanadisch | - | X | - | - | X | - |
| Akazie gedämpft | - | X | - | - | a. A. | - |
| Brauneiche | - | X | - | a. A. | - | - |
| Buche gedämpft | - | X | X | - | - | - |
| Buche ungedämpft | - | X | X | - | - | - |
| Eiche** | X | X(Select/Natur) | X | X | X | X |
| Esche | - | X | - | - | X | - |
| Kiefer / Lärche | - | X (astfrei) | - | - | a. A. | - |
| Kirsch eur. unged. | - | X | - | a. A. | - | - |
| Mooreiche | - | - | X | - | - | - |
| Räuchereiche | - | X (splintfrei) | - | a. A. | - | - |
| Roteiche | - | X | - | a. A. | - | - |

Sortierungen*: siehe Datenblatt „Sortierungsbeschreibung Stabparkett“ auf Seite 3

Dicke: 16 mm Massivholz

Profilierung: 4-seitig angehobelte Nut/Feder / scharfkantig

Aufbau:
Nutzschicht: ca. 7 mm
Federstärke: ca. 4 mm
Unterwange: ca. 5 mm

Stablänge: 500 mm (Standardgröße), Sonderlängen: 300 – 1.200 mm
Stabbreite: 70 mm (Standardgröße), Sonderbreiten: 45 – 160 mm

Verlegeeinheit: Einzelstäbe, 30-stückweise gebündelt

Verlegemuster: geregelter Verband, wilder Verband, Fischgrät, Würfelmuster

Anschrift:

Holz Reinlein GmbH & Co. KG
Schlüsselfelder Str. 31
D-96160 Geiselwind

Kontakt:

Telefon +49 9556 9229 - 0
Telefax +49 9556 9229 - 29
E-Mail info@reinlein.de
Internet www.reinlein.de

**Verpackung:**

bundweise, mit PP-Band umreift

Gewicht:

ca. 10,80 kg/m² bei Eiche (je nach Holzart)

rel. Holzfeuchte bei Anlieferung:

9 +/- 2 % (analog EN 13488)

Baustoffklasse nach EN 13501-1

- für den Transport:

Eiche und Buche: E_{fl}-s1; alle anderen Holzarten: F_{fl}-s1

- nach dem Einbau:

Eiche und Buche: C_{fl}-s1 (B1); alle anderen Holzarten: D_{fl}-s1 (B2)
nach fester Verklebung und Oberflächenbehandlung

Voraussetzungen:

- Feste Verklebung auf Untergrund mindestens Klasse A2-s1, d0
- Zur Oberflächenbeschichtung dürfen verwendet werden:
Acryl, Polyurethan und Seife (50 bis 100 g/m²) oder Öl (20 bis 60 g/m²)

Formaldehydklasse:

E1

Fußbodenheizung:

Holzart Eiche bis 140 mm geeignet,
bei allen anderen Holzarten bitte Rücksprache!
(Merkblatt „Parkett auf Fußbodenheizung“ beachten!)

Wärmedurchlasswiderstand:

ca. 0,08 K/W bei Eiche (je nach Holzart)

CE-Kennzeichnung:

Dieses Produkt entspricht der harmonisierten Norm EN 14342
und ist dadurch CE-zertifiziert. (siehe unser Datenblatt „CE-Kennzeichnung“)

Verlegung:

- Vollflächige Verklebung auf dafür geeigneten, festen, trockenen und
ebenen Unterboden, entsprechend den Vorschriften der DIN 18356 für
Parkettarbeiten mit Parkettklebstoff nach EN 14293.

Oberfläche:

- unbehandelt (*bauseitig individuelle, der Nutzung und Beanspruchung
angepasste Oberflächenbehandlung durch schleifen, kitten und
lackieren oder ölen*)
- Kante gefast (*mit Aufpreis*)
- gebürstet (*mit Aufpreis - nur in Kombination mit gefaster Kante!*)
- vorgeölt, oxydativ (*mit Aufpreis - nur in Kombination mit gefaster Kante!*)

Holzherkunft:

Wir verarbeiten hauptsächlich Holz aus den Regionen Steigerwald
und Spessart, sowie dem gesamten süddeutschen Raum.

Holz Reinlein – Drei-Franken Stabparkett

Sortierung nach der freien Klasse, EN 13226:2002 (D) Anhang B

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

| Sichtbare Teile (Oberseite des Stabes) | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| Merkmale | Klasse | | | | |
| | Select (Elegant) | Natur/Select (Ruhig) (Sortierung ○ und besser) | Naturell (Lebhaft) | Gestreift (Streifig) (Sortierung Δ und besser) | Rustikal (Charakter) / Objekt (Sortierung □ und besser) |
| Gesunder Splint | Unzulässig | Unzulässig | Geringer Splintanteil zulässig | Zulässig | Geringer Splintanteil zulässig |
| Äste Gesund, farbgleich und fest verwachsen Fauläste/Schwarze Äste | Im Prinzip astfrei sortiert Unzulässig | Vereinzelt zulässig, wenn: - Durchmesser ≤ 2 mm - Durchmesser ≤ 1 mm | Zulässig, wenn - Durchmesser ≤ 10 mm. - Durchmesser ≤ 5 mm* | Vereinzelt zulässig, wenn - Durchmesser ≤ 10 mm - Durchmesser ≤ 5 mm* | Äste ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkett-bodens nicht beeinträchtigen.* |
| Seichte Risse | Unzulässig | Unzulässig | Unzulässig | Unzulässig | Zulässig |
| Rindeneinwuchs | Unzulässig | Unzulässig | Unzulässig | Unzulässig | Zulässig |
| Blitzrisse | Unzulässig | Unzulässig | Unzulässig | Unzulässig | Zulässig |
| Faserneigung | Rift, Halbrift | Uneingeschränkt zulässig | Uneingeschränkt zulässig | Uneingeschränkt zulässig | Uneingeschränkt zulässig |
| Farbunterschiede | Geringfügige Unterschiede zulässig | Geringfügige Unterschiede zulässig | Kräftigere Strukturen und Farbunterschiede zulässig | Zulässig, kein Braunkern | Sort. Rustikal: Zulässig, vereinzelt Braunkern Sort. Objekt: streifige, fleckige Farbunterschiede zulässig |
| Markstrahl | Zulässig | Zulässig | Zulässig | Zulässig | Zulässig |
| Schädlingsbefall | Unzulässig | Unzulässig | Unzulässig | Unzulässig | Zulässig Bläue: Unzulässig Schwarze Fraßgänge: Unzulässig Vereinz. Insektenlöcher: Zuläss. |
| *Risse und Astlöcher werden werkseitig gekittet | | | | | |
| Nicht sichtbare Teile (Rückseite) | | | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Holzfußbodens nicht beeinträchtigen. Unabhängig von den für die Oberseite geltenden Einschränkungen ist gesunder Splint von der Rückseite bis zur Oberseite der Feder zulässig. | | | | | |

Wir verarbeiten hauptsächlich Holz aus den Regionen Steigerwald und Spessart, sowie dem gesamten süddeutschen Raum.