

**Anschrift:**  
Holz Reinlein GmbH & Co. KG  
Schlüsselfelder Str. 31  
D-96160 Geiselwind

**Kontakt:**  
Telefon +49 9556 9229 - 0  
Telefax +49 9556 9229 - 29  
E-Mail info@reinlein.de  
Internet www.reinlein.de

## Produktdatenblatt – Drei-Franken Stabparkett, 22 mm

Hersteller: Holz Reinlein, D-96160 Geiselwind

**Fertigungsnorm:** EN 13.226

**Holzarten:**

Holzart	lieferbar in den Sortierungen*					
	Elegant (Select)	Ruhig (Natur)	Lebhaft (Naturell)	Streifig (Gestreift)	Charakter (Rustikal)	Objekt
Ahorn europäisch	-	X	-	-	X	-
Ahorn kanadisch	-	X	-	-	X	-
Akazie gedämpft	-	X	-	-	a. A.	-
Brauneiche	-	X	-	a. A.	-	-
Buche gedämpft	-	X	X	-	-	-
Buche ungedämpft	-	X	X	-	-	-
Eiche**	X	X(Select/Natur)	X	X	X	X
Esche	-	X	-	-	X	-
Kiefer / Lärche	-	X (astfrei)	-	-	a. A.	-
Kirsch eur. unged.	-	X	-	a. A.	-	-
Mooreiche	-	-	X	-	-	-
Räuchereiche	-	X (splintfrei)	-	a. A.	-	-
Roteiche	-	X	-	a. A.	-	-

**Sortierungen\*:** siehe Datenblatt „Sortierungsbeschreibung Stabparkett“ auf Seite 3

**Dicke:** 22 mm Massivholz (25 mm auf Anfrage)

**Profilierung:** 4-seitig angehobelte Nut/Feder / scharfkantig *oder*  
4-seitig Nut/Nut mit loser Hirnholzfeder / scharfkantig

**Aufbau:**

	bei Nut/Feder	bei Nut/Nut
Nutzschicht:	ca. 9 mm	ca. 12 mm
Federstärke:	ca. 6 mm	ca. 3 mm (Nutstärke)
Unterwange:	ca. 7 mm	ca. 7 mm

**Stablänge:** 500 mm (Standardgröße), Sonderlängen: 300 – 1.200 mm  
**Stabbreite:** 70 mm (Standardgröße), Sonderbreiten: 45 – 160 mm

**Verlegeeinheit:** Einzelstäbe, 20-stückweise gebündelt

**Verlegemuster:** geregelter Verband, wilder Verband, Fischgrät, Würfelmuster  
Flechtmuster, Altdeutscher Verband

**Anschrift:**

Holz Reinlein GmbH & Co. KG  
 Schlüsselfelder Str. 31  
 D-96160 Geiselwind

**Kontakt:**

Telefon +49 9556 9229 - 0  
 Telefax +49 9556 9229 - 29  
 E-Mail info@reinlein.de  
 Internet [www.reinlein.de](http://www.reinlein.de)



<b>Verpackung:</b>	bundweise, mit PP-Band umreift
<b>Gewicht:</b>	ca. 14,95 kg/m <sup>2</sup> bei Eiche (je nach Holzart)
<b>rel. Holzfeuchte bei Anlieferung:</b>	9 +/- 2 % (analog EN 13488)
<b>Baustoffklasse nach EN 13501-1</b> - für den Transport:	<b>Eiche und Buche: E<sub>fl</sub>-s1</b> ; alle anderen Holzarten: F <sub>fl</sub> -s1
- nach dem Einbau:	<b>Eiche und Buche: C<sub>fl</sub>-s1 (B1)</b> ; alle anderen Holzarten: D <sub>fl</sub> -s1 (B2) nach fester Verklebung und Oberflächenbehandlung <u>Voraussetzungen:</u> - Feste Verklebung auf Untergrund mindestens Klasse A2-s1, d0 - Zur Oberflächenbeschichtung dürfen verwendet werden: Acryl, Polyurethan und Seife (50 bis 100 g/m <sup>2</sup> ) oder Öl (20 bis 60 g/m <sup>2</sup> )
<b>Formaldehydklasse:</b>	E1
<b>Fußbodenheizung:</b>	Holzart Eiche geeignet, bei allen anderen Holzarten bitte Rücksprache! (Merkblatt „Parkett auf Fußbodenheizung“ beachten!)
<b>Wärmedurchlasswiderstand:</b>	ca. 0,105 K/W bei Eiche (je nach Holzart)
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	Dieses Produkt entspricht der harmonisierten Norm EN 14342 und ist dadurch CE-zertifiziert. (siehe unser Datenblatt „CE-Kennzeichnung“)
<b>Verlegung:</b>	- Vollflächige Verklebung auf dafür geeigneten, festen, trockenen und ebenen Unterboden, entsprechend den Vorschriften der DIN 18356 für Parkettarbeiten mit Parkettklebstoff nach EN 14293. - verschrauben/vernageln auf Lagerhölzer oder Blindboden
<b>Oberfläche:</b>	- unbehandelt ( <i>bauseitig individuelle, der Nutzung und Beanspruchung angepasste Oberflächenbehandlung durch schleifen, kitten und lackieren oder ölen</i> ) - Kante gefast ( <i>mit Aufpreis</i> ) - gebürstet ( <i>mit Aufpreis - nur in Kombination mit gefaster Kante!</i> ) - vorgeölt, oxydativ ( <i>mit Aufpreis - nur in Kombination mit gefaster Kante!</i> )
<b>Holzherkunft:</b>	Wir verarbeiten hauptsächlich Holz aus den Regionen Steigerwald und Spessart, sowie dem gesamten süddeutschen Raum.

# Holz Reinlein – Drei-Franken Stabparkett

Sortierung nach der freien Klasse, EN 13226:2002 (D) Anhang B

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sichtbare Teile (Oberseite des Stabes)					
Merkmale	Klasse				
	Select (Elegant)	Natur/Select (Ruhig) (Sortier. ○ und besser)	Naturell (Lebhaft)	Gestreift (Streifig) (Sortier. Δ und besser)	Rustikal (Charakter) / Objekt (Sortierung □ und besser)
<b>Gesunder Splint</b>	Unzulässig	Unzulässig	Geringer Splintanteil zulässig	Zulässig	Geringer Splintanteil zulässig
<b>Äste</b> Gesund, farbgleich und fest verwachsen Fauläste/Schwarze Äste	Im Prinzip astfrei sortiert Unzulässig	Vereinzelt zulässig, wenn: - Durchmesser ≤ 2 mm - Durchmesser ≤ 1 mm	Zulässig, wenn - Durchmesser ≤ 10 mm. - Durchmesser ≤ 5 mm*	Vereinzelt zulässig, wenn - Durchmesser ≤ 10 mm - Durchmesser ≤ 5 mm*	Äste ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkett-bodens nicht beeinträchtigen.*
<b>Seichte Risse</b>	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Zulässig
<b>Rindeneinwuchs</b>	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Zulässig
<b>Blitzrisse</b>	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Zulässig
<b>Faserneigung</b>	Rift, Halbrift	Uneingeschränkt zulässig	Uneingeschränkt zulässig	Uneingeschränkt zulässig	Uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	Geringfügige Unterschiede zulässig	Geringfügige Unterschiede zulässig	Kräftigere Strukturen und Farbunterschiede zulässig	Zulässig, kein Braunkern	<b>Sort. Rustikal:</b> Zulässig, vereinzelt Braunkern <b>Sort. Objekt:</b> streifige, fleckige Farbunterschiede zulässig
<b>Markstrahl</b>	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Zulässig Bläue: Unzulässig Schwarze Fraßgänge: Unzulässig Vereinz. Insektenlöcher: Zuläss.
*Risse und Astlöcher werden werkseitig gekittet					
Nicht sichtbare Teile (Rückseite)					
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Holzfußbodens nicht beeinträchtigen. Unabhängig von den für die Oberseite geltenden Einschränkungen ist gesunder Splint von der Rückseite bis zur Oberseite der Feder zulässig.					

Wir verarbeiten hauptsächlich Holz aus den Regionen Steigerwald und Spessart, sowie dem gesamten süddeutschen Raum.